MOL Alubia 00EP

alumíniumkomplex kenőzsír

A MOL Alubia 00EP nagy finomítási fokú, magas hőmérsékleten is kedvező párolgási és oxidációs tulajdonsággal rendelkező, magas viszkozitású ásványolaj komponensekből és alumíniumkomplex sűrítőből készülő nagyteljesítményű kenőzsír.
A kiemelkedő teljesítmény biztosítása érdekében kopáscsökkentő, oxidáció- és korróziógátló, valamint EP adalékokat tartalmaz.
Félfolyékony, barna színű kenőzsír.
Alkalmazási hőmérséklettartomány: -25°C és +140°C között

Alkalmazási terület



	Nagyterhelésű nyitott és zárt hajtóművek, ahol folyékony kenőzsír az előírás
	Fogazott tengelykapcsolók
	Nagyterhelésű siklócsapágyak
	Haszongépjárművek, munkagépek központi kenőrendszere
	Központi kenési rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló teherviselő képesség	Folytonos kenőfilmet képez, amely dinamikus terhelés alatt sem szakad meg Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez
Kiváló mechanikai és tárolási stabilitás	Terhelés hatására szerkezete stabil marad, a kenőzsír nem lágyul le, nem folyik ki a kenési helyről A kenőzsír hosszú ideig tárolható olajkiválás, keményedés vagy lágyulás nélkül
Kiváló hő- és oxidációs stabilitás	Magas hőmérsékleten a kenőzsír nem keményedik meg, az olajkiválás minimális Az öregedési folyamatoknak hosszútávon ellenáll, nem képződnek káros lerakódások Az utánkenés ciklusideje jelentősen növelhető Növekszik a berendezések működési biztonsága, rendelkezésre állása, élettartama
Kiváló kopásvédelem	Változó üzemi körülmények esetén is csökken az érintkező felületek kopása
Magas alapolaj viszkozitás	Hozzájárul a stabil, egyenletes kenőfilm kialakulásához, növeli a kenőzsír terhelhetőségét
Alacsony súrlódási tényező	Csökkenő üzemi hőmérséklet, növekvő kenőanyag élettartam
Kiváló korrózióvédő hatás	Hosszú idejű védelem a felületek károsodása ellen, nedvesség jelenlétében is
Kiváló színesfém-összeférhetőség	Meggátolja a színesfém alkatrészek idő előtti elhasználódását

MOL Alubia 00EP

alumíniumkomplex kenőzsír

Specifikációk és jóváhagyások

NLGI fokozat: NLGI 00
DIN 51502: GP00N-25
ISO 6743-9: L-XBDHB 00

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	Barna, homogén
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm2/s]	460
Cseppenéspont [°C]	205
Nyugalmi penetráció 25 °C-on [0,1 mm]	415
Négygolyós vizsgálat, összehegedési terhelés [N]	2400
Négygolyós vizsgálat 60 min/400 N, kopási átmérő [mm]	0,6
Timken vizsgálat, OK terhelés [kg]	18
Oxidációs stabilitás (100 h, 100°C, nyomáscsökkenés) [kPa]	35
Korróziós hatás acéllemezen (100°C/ 24h)	kiállja
Korróziós hatás rézlemezen (100°C, 24 óra) [k. fokozat]	1
EMCOR vizsgálat (deszt. víz) [k. fokozat]	0

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

A termék mérgező anyagot nem tartalmaz. Felhasználása során az ásványolajtermékekre vonatkozó munkavédelmi utasításokat kell betartani.
A termék fedett helyen, tűző naptól, beázástól védve tárolható.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -5°C - +45°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006010	MOL Alubia 00EP 8KG	8KG fém vödör
13005338	MOL Alubia 00EP 180KG	213L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu