

MOL Hykomol K 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol K 80W-90 korszerű olajipari technológiákkal előállított bázisolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott többfokozatú közlekedési hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek differenciálművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek differenciálművei, tengelyhajtásai

Hipoid fogazatú hajtóművek

Személygépkocsik és kishaszonjárművek differenciálművei

Kormányművek

Tengelyek, végrehajtások

Olajkenésű gördülőcsapágyak

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfellevő képesség

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Nagy hatékonyságú EP adalékrendszer

Fokozottan nagy terhelésű hajtóművekben is kiváló kopásvédelem

Alacsony habzási hajlam

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, alacsony karbantartási költség

Kimagasló oxidációs stabilitás

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90
ZETOR
API GL-5
MIL-L-2105D

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	143
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,6
Viszkozitási index	101
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hykomol K 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13011160	MOL Hykomol K 80W-90 1L	1L műanyag flakon
13010495	MOL Hykomol K 80W-90 X4L	4L műanyag kanna
13007236	MOL Hykomol K 80W-90 X10L	10L műanyag kanna
13006380	MOL Hykomol K 80W-90 50KG	60L fém hordó
13006377	MOL Hykomol K 80W-90 180KG	216,5L fém hordó
13006382	MOL Hykomol K 80W-90 860KG	IBC (csak rendelésre)
13007931	MOL Hykomol K 80W-90	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu