
MOL Ultrans EP 150

prémium ipari hajtóműolaj

A MOL Ultrans EP 150 nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott, nagyteljesítményű ipari hajtóműolaj. Teherviselő képessége és EP hatása kiemelkedő. Flender (Siemens) gyártói jóváhagyással rendelkezik.

Alkalmazási terület



Egyenes- és ferdefogazású homlok és kúpkerekekes nagyteljesítményű zárt ipari hajtóművek
Lökésszerű terhelésnek kitett hajtások
Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak
Ködkenő rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfelvevő képesség	Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen
Kiváló védelem mikropitting ellen	Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
Kiváló hő- és oxidációs stabilitás	Magas üzemi hőmérsékleten is ellenáll az öregedésnek és üledékképződésnek, hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség
Alacsony habzási hajlam	Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilm
Nem képez üledéket	Alacsony szűrő költség és állásidő
Kiváló vízelváló képesség	A tartály aljában összegyűlt víz egyszerűen eltávolítható Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása
Ólom- és klórmentes	Ködkenésű rendszerekben alkalmazható
Kiváló színesfém-összeférhetőség	Bronz és réz alkatrészekkel teljes mértékben összeférhető

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 150
Danieli 0.597646.F
Flender (Siemens)
ISO 12925-1 CKD
ISO-L-CKD
DIN 51517-3 (CLP)
Cincinnati Lamb P-77
AGMA 9005-E02 EP
AGMA 251.02 EP
AGMA 250.04 EP
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 Type E

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL Ultrans EP 150

prémium ipari hajtóműolaj

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,890
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	152
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	15,05
Viszkozitási index	99
Folyáspont [°C]	-18
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240
Kopásgátló tulajdonság (FZG)	
- károsodási terhelési fokozat	>12

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007024	MOL Ultrans EP 150 10LA	10L műanyag kanna
13006639	MOL Ultrans EP 150 180KG	216,5L fém hordó
13006638	MOL Ultrans EP 150	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu