

# MOL Fortilmo AWD 150 Special

## alumíniumdrót-húzóolaj



A MOL Fortilmo AWD 150 Special a legszigorúbb felületi minőségi követelményeknek megfelelő alumíniumdrót nagyteljesítményű húzásához fejlesztett kenőolaj.  
A magas minőségi követelményekhez illesztett kenőképesség javító, súrlódás módosító, korróziógátló adalékokat tartalmazó, magasan finomított, ásványolaj alapú termék.  
Üzemi tapasztalatok alapján csúszvahúzó gépen ötvözött anyagoknál 3 mm-es átmérő esetén 20 m/s húzási sebesség mellett kiváló minőségű fényes felületű huzal gyártható. Ötvözetlen alumínium esetén 36 m/s húzási sebesség érhető el.  
Nem tartalmaz klórt, báriumot, nehézfémeket, valamint PCB/PCT vegyületeket.

### Alkalmazási terület



Nagyteljesítményű dróthúzás gyűjtve- és csúszvahúzó gépen  
Ötvözött és ötvözetlen alumínium  
Durva és középhuzal húzás átmérő 0,5mm-ig

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség	Kisebb súrlódás miatt jelentősen kevesebb hőmennyiség keletkezik, ennek hatására hosszabb húzóköz és olajélettartam érhető el Tartósan fenntartható a nagy termelékenységhez szükséges húzási sebesség Kisebb az alakítás teljesítményigénye Kevesebb kopási részecske válik le a húzóüregben. Folt- és karcmentes, fényes huzalfelület
Könnyen szeparálható	A fémkopadék tartalom üleptéssel ill. centrifugális szeparálással hatékonyan leválasztható
Kiemelkedő oxidációs stabilitás	Hosszú kenőanyag élettartam, alacsonyabb karbantartási költség, kisebb környezetterhelés

### Specifikációk és jóváhagyások

ISO 6743-7: L-MHB

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,898
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	157
Folyáspont [°C]	-9
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	276

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Fortilmo AWD 150 Special

## alumíniumdrót-húzóolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100647 MOL Fortilmo AWD 150 Special 180KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu