

MOL Fortilmo SDD 200

nagyteljesítményű mélyhúzóolaj



A MOL Fortilmo SDD 200 acélok nagymértékű alakításához fejlesztett, nagyteljesítményű mélyhúzóolaj. Nagynyomásálló, kopás- és korróziógátló komponenseket tartalmazó, magasan finomított ásványolaj.

A felületre történő felhordás kenőhengerral, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet.

Kimagasló teherviselő képességének köszönhetően vékony rétegben is hatásos, gazdaságosan felhasználható kenőanyag.

Nem tartalmaz klórt, báriumot, nehézfémeket, valamint PCB/PCT vegyületeket.

Alkalmazási terület



Nagy terhelést és extrém igénybevételt jelentő lemezalakítási műveletek

Nagy alakítási fokú mélyhúzás

Közepes és nagy falvastagságú alkatrészek gyártása

Mélyhúzható és korrózióálló acéllemezek

Alumínium ötvözetek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Extrém nagy terhelések esetén is hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, magas szintű szerszám védelem
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Kiváló felületnedvesítés

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát
Megakadályozza a feltapadást, szakadást, védi a szerszámot
Termelékeny gyártás és kiváló felületi minőség

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Kisebb gyártási és felületkezelési költség

Könnyen lemosható

Bázikus jellegű mosófolyadékkal az alkatrész felületén maradó kenőfilm maradék nélkül eltávolítható
A festés, lakkozás és előkészítő kezelés minőségét nem befolyásolja

Specifikációk és jóváhagyások

ISO 6743-7: L-MHD

MOL Fortilmo SDD 200

nagyteljesítményű mélyhúzóolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,961
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	203
Folyáspont [°C]	-6
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	> 230
Korróziógátló tulajdonság acélon, "A" módszer	kiállja

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13301256 MOL Fortilmo SDD 200 190KG

216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu